



## Allgemein: Glanzgradtabelle

Glanzgradtabelle Hesse Lignal			
Glanzstufen	Glanzgrad	Messwinkel	Glanzgrad-Bezeichnung
0	0 – 3	60°	stumpfmatt
1	4 – 7	60°	stumpfmatt
2	8 – 12	60°	matt
3	13 – 17	60°	matt
4	18 – 23	60°	seidenmatt
5	24 – 29	60°	seidenmatt
6	30 – 39	60°	seidenglänzend
7	40 – 59	60°	seidenglänzend
8	60 – 89	60°	glänzend
9	≥ 90	60°	hochglänzend

### **Hinweis:**

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.