

---

## Effekte: Markotex-Effekt auf Weichholz

---

### Erforderliche Produkte:

#### Für den Aufbau auf PUR Basis:

- UNA PUR DE 552
- PUR Lasurlack DB 1554-0614
- Wischpaste TW 130-9343

#### Für den Aufbau Basis Proterra:

- Proterra-Resit weiß GB 17102-0070
- Natural-Colour-Oil OB 83-804

Bitte beachten Sie die genauen Härter und Verdünnungszugaben in der nachfolgenden Information.

### Einsatzgebiete:

Ausgefallene, kreative Akzente im Landhausstil für strapazierfähige Oberflächen im exklusiven Innenausbau, Küchen etc.

Der so genannten Markotex Effekt wird erzeugt durch eine Kombination von Farblack und Beize auf strukturiertem Weichholz, in der Anmutung mediterraner Pinienoberflächen. Entscheidend für die Gesamtoptik ist die Auswahl und Vorbehandlung des Weichholzes. Am günstigsten sind Nadelhölzer mit feiner Zeichnung der weichen und harten Jahresringe. Die Strukturierung kann vielfältig durch z.B. Ausbürsten mit Stahl- und Andalonbürsten, sowie durch Schleifen mit grober Körnung erfolgen.

### Verfahrensbeispiele:

#### Markotex Effekt Basis PUR

- Untergrund: strukturiertes Nadelholz
- 80 -100 g/m<sup>2</sup> grundieren mit UNA-PUR DE 552  
Mischungsverhältnis 10 : 1 mit DR 470  
+ 10 - 20 % Verdünner DV 490
- Trocknung 1 - 3 Stunden
- Zwischenschliff mit Schwamm
- 80 - 100 g/m<sup>2</sup> grundieren mit PUR-Lasurlack DB 1554-0614  
Mischungsverhältnis 10 : 1 mit DR 470  
+ 10 % Verdünner DV 490
- Trocknung mindestens 16 Stunden
- 1 x Pinselauftrag Wischpaste TW 130-9343
- Trocknung 2 - 3 Stunden
- mit hartem Klotz auf Effekt schleifen 120 - 150er Korn
- 80 - 100 g/m<sup>2</sup> ablackieren mit PUR-Lasurlack DB 1554-0614  
Mischungsverhältnis 10 : 1 mit DR 470
- Trocknung mindestens 16 Stunden

## Effekte: Markotex-Effekt auf Weichholz

---

### Markotex Effekt Proterra

- Untergrund: strukturiertes Nadelholz
- 50 - 60 g/m<sup>2</sup> grundieren mit Proterra-Resit weiß GB 17102-0070
- Trocknung 30 - 60 Minuten, auf Effekt schleifen
- quer zur Struktur einreiben mit Natural-Colour-Oil OB 83-804
- Überschuss gleichmäßig abnehmen
- Trocknung mindestens 16 Stunden

### **Besondere Hinweise:**

- Neben Auswahl und Strukturierung des Rohholzes beeinflussen auch die Auftragsmenge und der Schliff der Lackierungen den Effekt entscheidend.
- Bitte Probelackierung auf original Untergrund unter Praxisbedingungen vornehmen!

### **Hinweis:**

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.