



Paint Express: Noppeneffekt mit PUR Thixpaste ZD 3596

Durch Zugabe der PUR Thixpaste ZD 3596 in UNA-COLOR DB 4524x(Glanzgrad)-(Farbton), UNA-THIX-COLOR DB 4520x(Glanzgrad)-(Farbton) und FANTASTIC-COLOR DB 4888x(Glanzgrad)-(Farbton) erzielt man durch Applikation mit reduziertem Spritzdruck (0,5 - 1,0 bar) eine fühlbare, noppige Oberflächenstruktur.

Besondere optische Effekte erreicht man, wenn sich die Noppen von der Untergrundbeschichtung farblich abheben.

Die Untergrundbeschichtung sollte mit dem gleichen PUR Farblack erfolgen.

Mischungsangaben:

- 99 Teile PUR Farblack
- 1 Teil PUR Thixpaste ZD 3596

Lacke, die in dieser Weise verändert wurden, erhalten aufgrund der Übersichtlichkeit die Bezeichnung:

- DB 4524x(Glanzgrad)-(Farbton) + ZD 3596 → UNA-COLOR Noppeneffekt DB 45924-(Farbton), Mischungsverhältnis 10 : 1 mit PUR Härter DR 4070
- DB 4520(Glanzgrad)-(Farbton) + ZD 3596 → UNA-THIX-COLOR Noppeneffekt DB 42934-(Farbton), Mischungsverhältnis 10 : 1 mit PUR Härter DR 4070
- DB 4888x(Glanzgrad)-(Farbton) + ZD 3596 → FANTASTIC-COLOR Noppeneffekt DB 42284-(Farbton), Mischungsverhältnis 10 : 1 mit PUR Härter DR 4071

Besondere Hinweise:

- PUR Thixpaste ZD 3596 sorgfältig mit einer Teilmenge von dem PUR Farblack anpasten und anschließend der Gesamtmenge unter rühren zugeben.
- Weitere Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte der Technischen Information DB 45924-(Farbton) und DB 42284-(Farbton).

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.