



Effets : Laque, de style méditerranéen vieilli

Produits nécessaires :

- FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
- Laque UNA-COLOR DB 45245-(couleur de base)
- Laque UNA-COLOR DB 45245-(touche de couleur)
- Patine TW 4130-9343
- Patine TD 4220-8764
- Vernis UNA-PUR DE 42592

Attention : Veuillez respecter les taux exacts de dilution et les quantités exactes de durcisseur ajouté mentionnés dans cette fiche technique.

Description / caractéristiques :

Surface multicolore avec des laques de couleurs et des patines de style méditerranéen.

Applications :

Pour les surfaces résistantes dans l'aménagement intérieur et l'agencement, pour le secteur de l'hôtellerie etc.

Exemple de procédé :

Aménagement intérieur, de style méditerranéen, vert

- Film d'apprêt, panneau de particules, bois à pores fins ou MDF bien poncé
- Appliquer 1 à 2 couches d'apprêt isolant FANTASTIC-FILL DP 4755-9343 de 150 à 200 g/m²
rapport de mélange 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4071 dilué avec 10 % de diluant polyuréthane DV 4900
- Séchage pendant au moins 16 heures à 20 °C
- Égrenage avec un grain 280 à 320
- Appliquer une couche de laque UNA-COLOR DB 45245-6021 de 130 à 150 g/m²
rapport de mélange 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070 ajout éventuel de 10 % de diluant polyuréthane DV 4900
- Séchage pendant 2 à 4 heures à une température ambiante de 20 °C
- Appliquer une couche de laque UNA-COLOR DB 45245-6019 de 30 à 40 g/m²
rapport de mélange 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070 + 30 à 50 % de diluant polyuréthane DV 4900
- Séchage pendant au moins 16 heures à une température ambiante de 20 °C
- Egrenage avec du papier abrasif très grossier (grain 80) et fin (grain 280) selon l'effet souhaité (rayures, chants et coins à poncer jusqu'à atteindre la peinture de fond)
- Pulvériser une fois une fine couche de patine TD 4130-9343 avec le pistolet à godet ou l'essuyer avec un chiffon
- Séchage pendant 60 minutes à une température ambiante de 20 °C
- Poncer avec de la paille de fer ou une éponge abrasive pour obtenir un effet, de manière à ce qu'il reste de la patine inégalement ombragée sur la surface



Effets : Laque, de style méditerranéen vieilli

- Diluer éventuellement une fois la patine TD 4220-8764 au préalable avec le TV 4107 et pixéliser de manière irrégulière avec le pistolet à godet (pistolet placé loin de l'objet, pression réduite à 1 bar max)
- Appliquer une couche de vernis UNA-PUR DE 42592 de 100 à 120 g/m²
Rapport de mélange 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070
- Séchage pendant au moins 16 heures à une température ambiante de 20 °C

Informations concernant le traitement et la sécurité :

Veillez également respecter les données techniques et les fiches de données de sécurité les plus récentes pour chacun des produits listés.

Remarques particulières :

- Il est déconseillé d'utiliser et de faire sécher les laques polyuréthanes si la température du produit et la température ambiante sont inférieures à 18 °C.
- Pour éviter les problèmes d'accrochage, les surfaces vernis en PU doivent être fraîchement poncées avant la finition.
- Attention, réaliser un vernis d'essai dans les conditions d'utilisation pratique.

Indication :

Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente.

La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition.