



Paint Express : Additif magnétique EL 460-0051

Le DPM 4774-77777 est un apprêt PU bi-composant ayant un effet ferromagnétique. A condition d'une application de suffisamment de produit, cet apprêt permet de faire tenir des aimants conventionnels.

Une finition avec toutes les laques PU habituelles est possible.

Conseils pour l'application :

- Application de 6 à 8 couches de chacune 250 à 400 g/m² sur du support adapté ;
Grammage max. du film mouillé : 3200 g/m²
- Pour plus d'informations, consultez la Fiche technique de l'apprêt DPM 4774-77777 ou notre site Internet.
- Afin d'obtenir la qualité DPM 4774-77777, merci de réaliser le mélange suivant :
Laque UNA-COLOR DB 45245-100 1 part en volume
Additif magnétique EL 460-0051 1 parte en volume
rapport de mélange 5 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070
- L'effet magnétique dépend du grammage appliqué de l'apprêt magnétique et de la force de l'aimant utilisé.
- Appliquer une finition dans les 7 jours sur les surfaces apprêtées avec l'apprêt magnétique afin d'éviter la rouille.

Indication :

Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente.

La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition.