

## Algemeen: Informatieblad en aanbevelingen voor de juiste verdunningstoevoeging bij FANTASTIC-COLOR

FANTASTIC-COLOR DB 48885-(kleur), mengverhouding (**volumetrisch**) **10 : 1** (lak/verharder) met PUR Verharder DR 4071

Werkstuk	Omstandigheden	Toevoeging	Art.-nr.
<b>Kleine voorwerpen</b>	normale temperatuur (ca. 20 °C (+/- 2 °C))	<b>ca. 20 - 30 %</b>	DV 4900
<b>Kleine voorwerpen</b>	hoge temperatuur (hoger dan 25 °C)	<b>ca. 20 - 30 %</b>	DV 4935
<b>Grote voorwerpen</b>	normale temperatuur	<b>ca. 30 %</b>	DV 4935
<b>Zeer grote voorwerpen</b>	<b>hoge temperatuur</b>	<b>tot ca. 50 %</b>	<b>DV 4935</b>

Afhankelijk van het spuitapparaat wordt een verdunningstoevoeging van 20 % tot 50 % aanbevolen, zie tabel! Let ook op de aanbevelingen en tips van de producent van het spuitapparaat!

### In principe geldt:

FANTASTIC-COLOR heeft vanwege zijn thixotrope eigenschappen een wezenlijk hogere verdunningstoevoeging nodig dan andere laksystemen!

FANTASTIC-COLOR mag in afzonderlijke gevallen (moeilijke omstandigheden met bv. hoge temperaturen en zeer grote werkstukken) tot 50 % worden verdund met het juiste oplosmiddel!

FANTASTIC-COLOR mag vanwege de speciale, zeer hoge vluchtigheid **niet met de Verdunning DV 4907** worden verwerkt!

Het spuitapparaat en de bijbehorende instelling (spuitdruk en spuittip opening) hebben naast andere parameters grote invloed op het spuitresultaat!

De aanbevelingen wat betreft verdunning en verdunningstoevoeging (met betrekking op de lak-/verhardermenging) zijn gebaseerd op praktijkervaringen en vormen de basis voor een juist gebruik van FANTASTIC-COLOR.

In geval van afwijkende externe klimaatinvloeden of spuitomstandigheden bij bepaalde klanten kunnen speciale lakinstellingen nodig zijn.



**Algemeen:      Informatieblad en aanbevelingen voor de juiste  
verduunningstoevoeging bij FANTASTIC-COLOR**

---

**Tip:**

Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Het veiligheidsinformatieblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.