
Coaten: PUR Hoogglanslakken op UNA-COLOR

Benodigde producten:

- PUR Isolatievuller DP 491-9343
Mengverhouding 4 : 1 met verharder DR 405
- UNA-COLOR DB 555-(kleur)
Mengverhouding 10 : 1 met verharder DR 470
PUR Verdunner DV 490
- PUR Acryl-Briljantlak DU 45229
Mengverhouding 2 : 1 DR 4005
PUR Verdunner DV 4935

Toepassingsgebieden:

Creatieve accenten bij de binnenhuisinrichting, projecten.

Verwerkingstechniek:

Grondlaag:

- Schuur de grondfolie of de coating van de spaan- of mdf-plaat grondig (korrel 220 - 280)
- Breng 2 grondlagen 150 - 200 g/m² PUR Isolatievuller DP 491-9343 aannaargelang van de drager
Mengverhouding 4 : 1 deel PUR Verharder DR 405
verdun volgens behoefte en naargelang van het spuittoestel met
5 - 20 % PUR Verdunner DV 490
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen
- Tussenschuren met korrel 320 - 400
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen, beter langer

Aanbeveling:

Hoe langer de droogtijd van de eerste grondlaag is, des te minder kunnen op het hoogglansoppervlak nadien nog blaasjes ontstaan.

Kleuren:

- Schuur met korrel 320, eventueel 400 tot het glad is
- Breng naargelang van de kleur 1 of eventueel 2 lagen 100 - 150 g/m² UNA-COLOR DB 555-(kleur) aan
Mengverhouding 10 : 1 met PUR-verharder DR 470
verdun volgens behoefte en naargelang van het spuittoestel met
5 – 20 % PUR Verdunner DV 490 of DV 494
- Laat minstens 5 uur lang drogen
- Tussenschuren met korrel 420
- Laat minstens 5 uur lang, beter 16 uur lang, drogen

Coaten: PUR Hoogglanslakken op UNA-COLOR

Hoogglans:

- Schuur bij een tussendroogtijd van meer dan 5 uur licht met korrel 400 / 600
- Lak af met 2 lagen met 20 - 30 minuten tussentijd
- Laag: 80 - 150 g/m²
- Laag: 80 - 150 g/m²
- Nozzle bekerpistool 1,3 - 1,5 mm met PUR Acryl-Briljantlak DU 45229
Mengverhouding 2 : 1 met verharder DR 4005
+ 20 - 40 % verdunner DV 4935

Schuren en polijsten:

Schuur en polijst indien nodig na 2 dagen, zie speciale technische informatie "Schuren en polijsten".

Aanwijzingen over de verwerking en de veiligheid:

Neem ook de technische informatie en de veiligheidsinformatiebladen van de producten zelf in acht.

Bijzondere opmerkingen:

- Het resultaat is afhankelijk van de drager, de duur, de gebruikte toestellen en de gebruikte schuurmiddelen.
- Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden!

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.