
Effecten: kleurlak, mediterraan antiek

Benodigde producten:

- FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
- UNA-COLOR DB 555-(grondkleur)
- UNA-COLOR DB 555-(accentkleur)
- Pigmentpasta TW 4130-9343
- Pigmentpasta TW 4220-8764
- UNA-PUR DE 552

Opgelet: Neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en verdunner in acht!

Beschrijving/eigenschappen:

Meervoudige behandeling van een oppervlak met kleurlak en pigmentpasta in mediterrane stijl

Toepassingsgebieden:

Voor slijtvaste oppervlakken bij de interieur- en winkelbouw, hotelinrichting enz.

Voorbeeld van de werkwijze:

Interieurbouw, mediterraan groen:

- Schuur de grondfolie, de gecoate spaanplaat, het fijnporige hout of mdf-plaat grondig
- Breng 1 - 2 grondlagen 150 - 200 g/m² FANTASTIC-FILL DP 4755-9343aan
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 471
verdund met 10 % PUR Verdunner DV 490
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen
- Tussenschuren met korrel 280 - 320
- Lak af met 1 laag 130 - 150 g/m² UNA-COLOR DB 555-6021
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 470
eventueel verdund met 10 % PUR Verdunner DV 490
- Laat 2 - 4 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen
- Lak af met 1 laag 30 - 40 g/m² UNA-COLOR DB 555-6019
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 470
+ 30 - 50% PUR Verdunner DV 490
- Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen
- Schuur met zeer grove korrel (korrel 80) en fijn schuurpapier (korrel 280) naar wens tot effect verschijnt (krassen, kanten en hoeken tot op de grondkleur doorschuren)
- Breng 1 dunne laag pigmentpasta TD 4130-9343 met het bekerpistool of met een doek aan
- Laat 60 minuten lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen
- Schuur met staalwol of schuurpons tot effect verschijnt, waarbij restanten van de pigmentpasta als een onregelmatige schaduw op het oppervlak achterblijven.

Effecten: kleurlak, mediterraan antiek

- Breng indien nodig met het bekerpistool onregelmatige punten pigmentpasta TD 4220-8764 aan, vooraf verdund met TV 4107(houd het bekerpistool op grote afstand van het stuk, verminder de spuitdruk naar maximaal 1 bar)
- Lak af met 1 laag 100 - 120 g/m² UNA-PUR DE 552
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 470
- Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen

Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid:

Neem de recentste technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de producten zelf in acht!

Bijzondere opmerkingen:

- De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de verwerking en de droging niet lager zijn dan 18 °C.
- Schuur het oppervlak net voordat u de PUR lak aanbrengt en lak het geschuurde oppervlak zo snel mogelijk af om een goede hechting te garanderen.
- Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden!

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.