



Effecten: lakken van edelstaal voor binnenshuis

Op basis van positieve ervaringen uit de praktijk kunnen we volgende lakstructuren voor edelstaal voor binnenshuis aanbevelen, naargelang van het gewenste effect.

Probeer toch steeds eerst nog eens op een proefstaal in praktijkomstandigheden.

Voorbehandeling van de drager:

Reinig grondig en ontvet met PUR Verdunning DV 4991

Kleurloze, glanzende zaponlaag:

- Breng 1 laag 60 - 80 g/m² PUR deklak 45009-0016 aan
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4008
+ minstens 20 – 30 % PUR Verdunning DV 4900

Kleurloos, mat effect:

- Breng 2 lagen 60 - 80 g/m² UNA-PUR 42592-0040 nat op nat aan
Mengverhouding 5 : 1 met PUR Verharder DR 4076-0001
+ 20 – 30 % PUR Verdunning DV 4900

Kleurrijke vormgeving:

- Breng 2 lagen 80 - 100 g/m² UNA-COLOR Glas-kleurlak DB 42105-(kleur) nat op nat aan
Mengverhouding 5 : 1 met PUR Verharder DR 4076-0001
+ 20 – 30 % PUR Verdunning DV 4900

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.