



Paint Express: Toevoegmiddel "glaslak" EL 460-0025

Door Toevoegmiddel "glaslak" EL 460-0025 aan de overeenkomstige UNA-COLOR DB 45245-(kleur) toe te voegen, alsook de hoeveelheid verharder en de mengverhouding aan te passen, kunt u zonder problemen direct op glas lakken.

Hesse glaslak is uiterst lichtecht en bestand tegen chemicaliën en water. U kunt deze lak dus zelfs gebruiken voor achterglasschilderingen in natte omgevingen, bv. douchecabines.

Voor extra belangrijke informatie over glaslakken: zie aparte technische informatie van het overeenkomstige product DB 42105-(kleur) of de algemene technische informatie "PUR Glaslakken op basis van UNA-COLOR DB 45245-(kleur)"

Meng de componenten als volgt om tot de kwaliteit DB 42105-(kleur) te komen:

- UNA-COLOR DB 45245-(kleur) 95 %
- Toevoegmiddel "glaslak" EL 460-0025 5 %
- Verharding mengverhouding 5 : 1 met PUR Verharder DR 4076-0001

Extra mengmogelijkheden:

Voeg 5 % Toevoegmiddel "glaslak" EL 460-0025 toe aan volgende lakken om direct op ontvet glas te kunnen aanbrengen:

- UNA-PUR DE 55x(glansgraad)
- PUR Metallic DB 42634-(kleur), DBM 46004-M0900 Basis, DBM 46014-M0999 Basis
- PUR Metallic deklak DU 45457-99060 (parelmoer), - 99009 (fijn), - 99012 (medium), -99015 (grof)
- PUR Effectlak Multicolor DU 45457-99062
- PUR Effectlak Granieteffect DU 45452-99089
- Uitharding van alle lakken: mengverhouding 5 : 1 met Verharder DR 4076-0001

Voor extra aanwijzingen over de verwerking, zie de overeenkomstige technische informatie.

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.