



---

## Paint Express: Noppeneffekt mit PUR Thixpasta ZD 3596

---

Door het toevoegen van de PUR Thixpasta ZD 3596 aan UNA-COLOR DB 4524x(glansgraad)-(kleur), UNA-THIX-COLOR DB 4520x(glansgraad)-(kleur) of FANTASTIC-COLOR DB 4888x(glansgraad)-(kleur) en door applicatie met gereduceerde spuitdruk (0,5 - 1,0 bar) krijgt u een voelbaar gespetterde oppervlaktestructuur.

Bijzondere optische effecten krijgt u wanneer de spetters zich ook qua kleur van de ondergrond onderscheiden.

De ondergrondlaag moet in dezelfde PUR Kleurlak worden bewerkt.

### Mengvoorschriften:

- 99 delen PUR Kleurlak
- 1 deel PUR Thixpasta ZD 3596

Lakken die op deze manier zijn bewerkt, krijgen voor de overzichtelijkheid de volgende beschrijving:

- DB 4524x(glansgraad)-(kleur) + ZD 3596 → UNA-COLOR Spettereffect DB 45924-(kleur), mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- DB 4520x(glansgraad)-(kleur) + ZD 3596 → UNA-THIX-COLOR Spettereffect DB 42934-(kleur), mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- DB 4888x(glansgraad)-(kleur) + ZD 3596 → FANTASTIC-COLOR Spettereffect DB 42284-(kleur), mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071

### Speciale aanwijzingen:

- Maak de PUR Thixpasta ZD 3596 zorgvuldig aan met een kleine hoeveelheid PUR Kleurlak en voeg deze pasta vervolgens al roerend toe aan de rest van de lak.
- Verdere verwerkingsvoorschriften vindt u in de technische documentatie DB 45924-(kleur) en DB 42284-(kleur).

### Opmerking:

Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Het veiligheidsinformatieblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.